

# SÖZAL

## TEKNİK BİLGİ

### SOFTEN ASY Liq

#### Hidrofil Silikon Emülsiyonu

- Pamuk, sentetik ve özellikle havlu kumaşlara hidrofilik özellik kazandıran özel silikon emülsiyonudur.
- Sararma etkisi düşüktür.
- Uygulanan kumaşın fiziksel özelliklerini iyileştirir.
- Çektirme ve fular proseslerine uygundur.
- Ürün stabilitesi mükemmeldir.

## ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Silikon emülsiyonu
Fiziksel Görünüm	Sütümsü sıvı
İyonik Yapısı	Zayıf Katyonik
pH	5.0–7.0
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda çözünebilir

## UYGULAMA KAPSAMI

Uygulama miktarı elde edilmek istenen efekte bağlı olarak değişir.

### Fular Uygulaması

20–40 g/L Soften ASY Liq

pH: 4.5–5.5

Pick-up:~ %70–80

Kurutma :130–150°C

### Çektirme Uygulaması

%2–4 Soften ASY Liq.

pH:4.5–5.5

Flotte: 1:5–1:20

Sıcaklık: 40–50°C

İşlem Süresi: 20–30 dk

Kurutma :130–150°C

## Depolama Ömrü

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez.Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.