

## TEKNİK BİLGİ

### SOFTEN TRN

#### Hidrofil silikon emülsiyonu

- Soften TRN, kumaşa iç yumuşalık kazandırır.
- Soften TRN uygulanan kumaşın hidrofilitasını olumsuz yönde etkilemez.
- Soften TRN renk değişikliği ve sararmaya sebep olmaz.
- Soften TRN, yüksek pH-sıcaklık kararlılığına sahiptir.
- Soften TRN, fular yöntemi için uygundur.

## ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Silikon emülsiyonu
Fiziksel Görünüm	Beyaz sıvı
pH	4.0-6.0
İyonik Yapı	Zayıf katyonik
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda çözünebilir

## UYGULAMA KAPSAMI

Uygulama miktarı elde edilmek istenen efekte bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

### Fular Yöntemi

10-60 g/L Soften TRN

pH: 4.5-5.5

Pick-up:~ %70-80

Kurutma :130-150°C

### Depolama Ömrü

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.