

# SÖZAL

## TEKNİK BİLGİ

### SOFTEN HYDRO ZEN

#### Konsantre Hidrofil Silikon Emülsiyonu

- Soften Hydro ZEN; uygulandığı kumaşa yüksek hidrofilik özellik ,mükemmel yumuşaklık ve kayganlık sağlar.
- Soften Hydro ZEN ; uygulanan kumaşın hidrofilitesini olumsuz yönde etkilemez.
- Soften Hydro ZEN ; sararmaya karşı direnci yüksektir.
- Soften Hydro ZEN ; mamule dikiş kolaylığı sağlar.
- Soften Hydro ZEN ; fular ve çektirme yöntemi için uygundur.

## ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Silikon emülsiyonu
Fiziksel Görünüm	Şeffaf hafif viskoz sıvı
pH	5.0-7.0
İyonik Yapı	Zayıf katyonik
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda çözünebilir

## UYGULAMA KAPSAMI

Uygulama miktarı elde edilmek istenen efekte bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

### Fular Uygulaması

10-30 g/L Soften Hydro ZEN

pH: 4.5-5.5

Pick-up: ~ %70-80

Kurutma : 130-150°C

### Çektirme Uygulaması

%1-3 Soften Hydro ZEN

pH: 4.5-5.5

Flotte: 1:5-1:20

Sıcaklık: 40-50°C

İşlem Süresi: 20-30 dk

Kurutma : 130-150°C

## Depolama Ömrü

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.