

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SOFTEN SA Liq Conc

Noniyonik emülgatörlü aminoorgano silikon polimerinin sulu emülsiyonu olan konsantre makro silikon

- Soften SA Liq Conc, her çeşit kumaşta apre işlemleri için ideal bir çözümdür.
- Soften SA Liq Conc, pamuk, sentetik elyaf ve ikisinin karışımı ürünlerde ipeksi ve yumuşak bir tutum verir, yapışkanlık hissi vermez.
- Kumaşların olabildiğince kavrama özelliğini artırır.
- Kumaşların elastikiyetini ve elastik geri dönüşünü artırır.
- Dikiş kolaylığı kazandırır.

ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Silikon emülsiyonu
Fiziksel Görünüm	Sütümsü sıvı
pH	7.0–9.0
İyonik Yapısı	Zayıf katyonik
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda çözünebilir

UYGULAMA KAPSAMI

Uygulama miktarı elde edilmek istenen efekte bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Fular Uygulaması

5–30 g/L Soften SA Liq Conc

pH: 4.5–5.5

Pick-up:~ %70–80

Kurutma :130–150°C

Depolama

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.