

TEKNİK BİLGİ

SEGASOFT PS Liq.

Polyester ve polyester karışımları için geliştirilmiş kir tutma oranını ve elektrostatik yüklenmelerini azaltan yumuşatıcı

- Kumaşa yumuşaklık, ipek hissi gibi kayganlık vererek rahatlıkla giyilebilir hale getirir.
- Kumaşa hidrofilitik ve hızlı kuruma özelliği verir.
- Kumaşa antistatik özellik verir.
- Özellikle polyester lifleri için nem çekme dayanımını geliştirir.
- Statik birikmesini en aza indirir ve giysilere rahatlık katar.
- Renk kayması, sararma yapmaz.
- Boyama işlemi sırasında dispers boyalar ile birlikte, nötralizasyon banyolarında ve sürekli aprede rahatlıkla kullanılabilir.
- Eşarp ve elbiselerde kullanımı ile kumaşın statik elektrikten dolayı kendine yapışmasını dolayısıyla vücudu rahatsız etmesini önler
- Zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar çünkü yüksek sıcaklıkta boyama işlemi sırasında boya banyosuna doğrudan eklenebilir.

ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Polimer reçine
Fiziksel Görünüm	Kremsi sıvı
pH	3.50-5.50
İyonik Yapısı	Nonyonik

UYGULAMA KAPSAMI

Fular Uygulaması

10-30g/L Segasoft PS Liq.

pH: 4,5-5,5

Pick up: %70-80

Fikse sıcaklığı: 130-150°C

Çektirme Uygulaması

%1-3 Segasoft PS Liq.

pH:4.5-5.5

Flotte: 1:5-1:20

Sıcaklık: 40-50°C

İşlem Süresi: 20-30 dk

Fikse sıcaklığı:130-150°C

Depolama Ömrü

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40 derece üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez.Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.