

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SEGASOFT KHY

Hidrofil yumuşatıcı

- Segasoft KHY; özellikle havlu için geliştirilen zayıf katyonik hidrofil yumuşatıcıdır.
- Segasoft KHY; kumaşların hidrofilitesini bozmaz ve iyiye götürür.
- Segasoft KHY; şardon emülsiyonu olarak kullanılabilir.
- Segasoft KHY; fular ve çektirme proseslerinde kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Polisiloksan bileşiği ve özel komponentler karışımı
Fiziksel Görünüm	Beyaz sıvı
İyonik Yapısı	Zayıf katyonik
pH	2.0-4.0
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda çözünebilir

UYGULAMA KAPSAMI

Fular Uygulaması

10-50 g/L Segasoft KHY
pH: 4.5-5.5
Pick-up:~ %70-80
Kurutma :130-150°C

Çektirme Uygulaması

%1-5 Segasoft KHY
pH:4.5-5.5
Flotte: 1:5-1:20
Sıcaklık: 40-50°C
İşlem Süresi: 20-30 dk
Kurutma :130-150°C

Depolama

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.