

# SÖZAL

## TEKNİK BİLGİ

### SEGASOFT KTY Liq

Özellikle doğal, sentetik, karışım elyaflarda ve kumaşlarda etkili olan sararma yapmayan, yumuşak, pürüzsüz tutum sağlayan katyonik yumuşatıcı

- Pamuk ve sentetik kumaşlar ve bunların karışımları için yumuşaklık ve esneklik kazandırmak için kullanılır.
- Sararma etkisi düşüktür.
- Segasoft KTY Liq; fular ve çektirme yöntemine uygundur.

## ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapı	Yağ asidi kondenzasyon ürünü
Fiziksel Görünüm	Kremsi sıvı
pH	4.0-6.0
İyonik Yapı	Katyonik

## UYGULAMA KAPSAMI

### Fular Uygulaması

10-50 g/L Segasoft KTY Liq

pH: 4.5-5.5

Pick-up:~ %70-80

Kurutma :130-150°C

### Çektirme Uygulaması

%1-5 Segasoft KTY Liq

pH:4.5-5.5

Flotte: 1:5-1:20

Sıcaklık: 40-50°C

İşlem Süresi: 20-30 dk

Kurutma :130-150°C

## Depolama

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez.Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.