

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SEGAGUARD SBY

Sentetik ve selülozik tekstil ürünlerinin, özellikle pamuk, polyester ve karışımlarının su ve yağ itici ürün

- Segaguard SBY sentetik ve selülozik tekstil ürünlerinin, özellikle pamuk, polyester ve karışımlarının su ve yağ itici aprelerinde kullanılır.
- Segaguard SBY mamule dolgun tutum kazandırır.
- Segaguard SBY yüksek yıkamaya dayanımlıdır.
- Segaguard SBY mamul üzerindeki kalıntılara düşük duyarlılık gösterir.
- Apre banyosunun yumuşak su ile hazırlanması tavsiye edilir.

ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	C6 florokarbon polimeri
Fiziksel Görünüm	Hafif sarı sütümsü sıvı
pH	4.0-6.0
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda çözünebilir

UYGULAMA KAPSAMI

Fular Uygulaması

%100 PA or PES

30 – 60 g/L Segaguard SBY

%100 Pamuk

40 – 80g/L Segaguard SBY

Pick-up:~ %65 – 80

Kurutma :120°C'de 1 – 3 dk.

Fikse Sıcaklığı: 150 – 170°C'de, 1 – 3 dk

Depolama

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez.Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir