

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

Segafix T8 Liq

Reaktif Boyalar İçin Fiksator

Segafix T8, düz boya ve baskının ıslak haslıklarının mükemmelleştirilmesi için fiksatördür.

- Reaktif boylarla baskı ve boyamalara uygundur.
- Yıkama, su ve ter haslıklarını geliştirir.
- Işık haslığı, klorlu su haslığı ve kuru sürtme haslığında minimum olumsuz etki eder.
- Renk ve tuşeye minimum olumsuz etki eder.
- Formaldehitsizdir.

ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	Poliamin kopolimeri
Fiziksel Görünüm	Sarı sıvı
İyonik Yapısı	Katyonik
pH	5.5-7.5
Yoğunluk(20°C)	Yaklaşık 1.0 g/cm ³
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda sulandırılabilir

UYGULAMA KAPSAMI

Segafix T8 hem çektirme hemde fularlama yönteminde kullanılabilir.

Önerilen yıkama ve fiksator uygulama prosesi:

Boyama ve baskı → Soğuk yıkama → Sıcak yıkama(50-60°C) →

Kaynar yıkama(Segacel TBS 2g/L,95-98°C 'de 10dk.) → Soğuk yıkama → Fiksator uygulama → Soğuk yıkama→ Kurutma

- En uygun kullanım miktarı boya derinliğine ve istenilen haslıklara bağlıdır.

Exhaust

%2-4 Segafix T8 liq

pH: 5-6

50°C 20-30'

Continue

20-40 g/l Segafix T8 liq

pH: 5-6

DEPOLAMA

Orijinal ambalajında 0-40 °C ve 12 aya kadar kullanıma uygundur.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.