

TEKNİK BİLGİ

Segafix SHF Liq

Reaktif Boyalar İçin Fiksator

Segafix SHF Liq, düz boya ve baskının ıslak haslıklarının mükemmelleştirilmesi için kullanılan fiksatördür.

- Reaktif boylarla baskı ve boyamalara uygundur.
- Yıkama, su ve ter haslıklarını geliştirir.
- Işık haslığı, klorlu su haslığı ve kuru sürtme haslığında minimum olumsuz etki eder.
- Renk ve tuşeye minimum olumsuz etki eder.
- Formaldehitsizdir.

Özellikler

| | |
|------------------|---------------------------------------------|
| Kimyasal Yapısı | Poliamin kopolimeri |
| Fiziksel Görünüm | Sarımsı sıvı |
| İyonik Yapısı | Katyonik |
| pH | 5.0-7.0 |
| Çözünürlük | Su ile herhangi bir oranda sulandırılabilir |

UYGULAMA KAPSAMI

Segafix SHF Liq hem çektirme hemde flarlama yönteminde kullanılabilir.

Önerilen yıkama ve fiksator uygulama prosesi:

Boyama ve baskı → Soğuk yıkama → Sıcak yıkama(50-60°C) → Kaynar yıkama(Segacel TBS 2g/L, 95-98°C 'de 10dk.) → Soğuk yıkama → Fiksator uygulama → Soğuk yıkama→ Kurutma

- En uygun kullanım miktarı boya derinliğine ve istenilen haslıklara bağlıdır.

Uygulama:

Exhaust

%0,5-1,5 Segafix SHF Liq

pH: 5-6

50°C 20-30'

Continue

5-15 g/L Segafix SHF Liq

pH: 5-6

Depolama:

Orijinal ambalajında 0-40 °C ve 12 aya kadar kullanıma uygundur .

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez.Belirtile zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.