

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SEGAFIX BK 18 LIQ

Appretan ve florokarbon gibi ürünlerin poliüretan verimliliğini arttırmak için formaldehit içermeyen çapraz bağlama maddesi.

- Pamuk, selülozik elyaflar, sentetik elyaflar ve bunların karışımları için flurokarbon reçinelerle ile kombinasyon halinde kullanılabilir.
- Su ve yağ iticiliği geliştirir.
- Yıkama ve kuru temizleme haslığını iyileştirir.
- Segafix BK 18 Liq. aynı zamanda kaplama patlarında (poliüretan ve akrilik reçine bazlı)çapraz bağlama maddesi olarak yıkama dayanımını arttırmak için kullanılabilir.
- Solvent,formaldehit, kalay içermez.**

Özellikler

Fiziksel Görünüm	Saydam, açık sarı renkli sıvı
İyonik Yapısı	Nonyonik
Ph	7.0-9.0
Viskozite (25°C,cps)	Max 300

Uygulama Kapsamı

Kullanım Miktarı

- Uygulama miktarı kullanılacak reçineye göre ağırlıkça %10-12 **Segafix BK 18 Liq.** olacak şekilde kullanılabilir.
- Optimum reçeteyi belirledikten sonra 150°C de 1 dk fikseleyin.

Önlemler

Depolama

Oda sıcaklığında(5 - 35 °C) ve orijinal ambalajında ısıdan uzak tutarak depolayınız Uygun depolama koşullarında min 12 aydır.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir.

Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir.Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.