

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SOZALPRINT KLM

Tekstil baskısı için hazır pat

ÖZELLİKLER

Görünüm	Beyaz viskoz pat
Koku	Hafif amonyak
Kimyasal yapısı	Su bazlı emülsiyonda titanium dioksit ve akrilik reçine esaslı baskı patı
pH	8.0-10.0
İyonik yapısı	Anyonik –noniyonik
Viskozite	>50.000 cps

UYGULAMA KAPSAMI

Sözalprint KLM titanyum dioksit ve akrilik reçinenin su bazlı emülsiyonda dispersiyonuyla elde edilen yüksek konsantrasyonlu hazır baskı patıdır.

Sözalprint KLM kaplama özelliği yüksektir. Bu nedenle koyu tonlu zeminlerde baskı için uygundur Sözalprint KLM olduğu gibi ya da pastel tonda renkler için pigment boyalar ile uygulanarak renkli olarak baskıda kullanılabilir. Baskı için flat bad ya da rotasyon baskı önerilir.

Pamuk elyaf üzerinde haslığı iyidir. Bu nedenle selülozik ve sentetik karışımlarda baskıda Sözalprint KLM içine 10–20 g/kg fiksator eklenmesi önerilir. Baskı ve kurutma sonrası Sözalprint KLM ile baskı 150–160 °C de 3 dk fikse edilmelidir.

Kaplama özelliğini arttırmak için Sözalprint KLM boya banyosundan %15–25 oranında kesilebilir.

Sözalprint KLM'nin basılabilirliğini arttırmak gerekirse karıştırıcı altında 20-40g/kg hava aldırıcı eklenmesi önerilir.

DEPOLAMA

Depolama: Ürün normal şartlar altında 12 ay kararlıdır. Donmaya karşı koruyun ve ısıtıcıdan uzak +5 ile +35°C arasında kapalı kaplarda muhafaza edin.

Paketleme: 120kg plastik fiçi.

Not: Ürünümüzü kullanmadan önce, müşteri istekleri doğrultusunda olup olmadığının belirlenmesi için bazı testlerle değerlendirilmesi önerilir.

Birçok anyonik kimyasallar gibi bu ürün de katyonik ürünlerle uyuşmaz.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.