

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

Sözalprint LV

Tekstil baskı patı kıvamlaştırıcısı

Özellikler

Fiziksel Görünüm	Kahverengimsi toz
Kimyasal Yapısı	Sodyum alginat karışımı
pH	nötr
Çözünürlük	Soğuk suda çözünebilir

UYGULAMA KAPSAMI

- Sözalprint LV, selülozik kumaşlar için pano ve rotasyon baskı makineleri için uygundur.
- Sözalprint LV, iyi renk verimi, mükemmel düzgünlük ve keskinlikte baskılar verir.
- Sözalprint LV, rahatlıkla yıkanabilir olduğundan yumuşak tuşeli baskılar verir.
- Sözalprint LV, çok yumuşak tuşeli baskılar elde edilir, reaktif boya için ve selülozik alt tabaka için herhangi affinite göstermez.

REAKTİF BOYA BASKI

Stok Patı Hazırlama

Reçete

		PAMUK	VİSKON
SU	g/kg	x	x
LUDIGOL	g/kg	10-15	10-15
SODYUM BİKARBONAT	g/kg	30	30
SÖZALPRINT LV	g/kg	50-60	50-60
ÜRE	g/kg	100-120	180-200
DYE	g/kg	y	y
			1000

DEPOLAMA

Normal koşullar altında depolandığında, dayanım süresi 12 aydır. Ürün sıcaklık kaynağından ve dondurucudan korunmalıdır.

PAKETLEME

25 kg lık kağıt paketlerde hazırlanmaktadır.

Not: Ürünün yüksek miktarlarda kullanımlarından önce, ürünün müşteri isteklerini karşılayabileceğini bazı testlerle kontrol edilmesi önerilmektedir.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.