

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

SEGALEVEL B Liq.

Yün elyafının reaktif boyalarla (Levasol grubu vb.) boyanmasında kullanılan egalize maddesi

- WO kumaş ya da elyafın çekimlerini düzenler ve boyaların eşit dağılarak rengin tonunda çekimini destekler.
- Reaktif boyanın kumaşa penetrasyonunu ve built-up yeteneğini artırır.
-

Özellikler

Kimyasal Yapısı	Etoksile edilmiş,alkol türevi esaslı karışım
Fiziksel Görünüm	Turuncu Sıvı
İyonik Yapısı	Amfoteriktir
pH	7.0-9.0
Köpük oluşturma	orta derecede
Çözünürlük	soğuk ve sıcak su ile kolayca çözünür

UYGULAMA MİKTARLARI

Boya flottesine hemen ve doğrudan eklenebilir.

- ✚ Tavsiye edilen miktar
WO kumaşlarda 0.5-1.5 gl/ Segalevel B Liq.
WO elyafında 1.5 - 3.0 g/l Segalevel B Liq.

	50°C	60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	98 °C	98 °C 30'	98 °C 60'
Kimyasalsız								
Segalevel B liq								

Kimyasalsız Segalevel B liq



Önlemler

Depolama dayanıklılığı : 0-40 °C ve orijinal ambalajında 12 aydır.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez.Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.