

# SÖZAL

## TEKNİK BİLGİ

### SEGATEX NK p

### Poliamid Koruyucu

Pamuk/Poliamid karışımların peroksit ağartmasında poliamid elyafın kasar almasını önleyen yüksek etkinlikte antioksidandır.

## ÖZELLİKLER

Kimyasal özelliği	Organik esaslı kompleksin tuzu
Fiziksel görünüm	Beyaz toz
İyonik yapısı	Noniyonik
pH (1%)	6.0-7.0
Çözünürlük	Sıcak su ile çözünebilir.

## UYGULAMA KAPSAMI

### Jette pamuk/poliamid karışım ağartılması için önerilen reçete

1,5 g/l Stabilizatör  
0,1-0,3 g/l SEGATEX NK p  
5,0 ml/l Kostik  
8,0 ml/l 35%'lik Hidrojen peroksit

1 saat süresince kaynar ağartma

## ÖNLEMLER

**Depolama:** Kuru muhafaza ediniz (havayla temasını kesiniz) ve uygun depolama koşullarında 6 aya kadar Depolanabilir.

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez. Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.