

## Kimyasal Bileşimi

### Doğal ve sentetik polimerlerin dispersiyonu

## ÖZELLİKLER

Fiziksel görünüm	Kremsi viskoz sıvı
İyonik yapı	Anyonik
pH (%1'lik çözelti)	6.0 - 7.0
Stabilite	Ağır metallerle karşı stabil değil
Stok patı konsantrasyonu	45 - 50 g/kg.
Çözünürlük	Soğuk suda çözünür

## UYGULAMA KAPSAMI

- SOZALPRINT SCA, selülozik kumaşlar için reaktif boyalarla düz ve rotasyon baskı makineleri için kullanıma uygun tekstil baskı patı kıvamlaştırıcısıdır.
- SOZALPRINT SCA, iyi renk verimi, mükemmel düzgünlük ve netlikte baskılar verir.

### Kullanım Miktarı

SOZALPRINT SCA'nın kullanım miktarı boyaların fiziksel formlarına göre değişiklik göstermektedir. Genellikle 45 - 50 g/kg. olarak kullanımı önerilmektedir.

## REAKTİF BOYA BASKI

### Stok Patı Hazırlama

#### Reçete

		PAMUK	VİSKON
SU	g/kg	820 – 805	740 – 725
ÜRE	g/kg	100	180
SEGASOL S (Ludigol)	g/kg	10	10
SODYUM KARBONAT	g/kg	25-30	25-30
SOZALPRINT SCA	g/kg	45-50	45-50
		1000 g	1000 g

## NOT

Ürünü kullanım öncesinde karıştırılması tavsiye edilir.

## ÖNLEMLER

### Güvenli Kullanım ve Taşıma

Standart hijyen ve işletme kurallarına uyulduğunda, SOZALPRINT SCA herhangi bir zarar vermez. Ancak, ürünün doğrudan ve uzun süre deri ile temasında veya deriye damlalar halinde sıçraması durumunda su ile yıkanmalıdır.

### Depolama

Oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında 6 aydır.