

SÖZAL

TEKNİK BİLGİ

Segafix RF liq Conc

Reaktif Boyalar İçin Fiksator

- Düz boya ve baskının ıslak haslıklarının mükemmelleştirilmesi için fiksatordür.
- Yıkama, su ve ter haslıklarını geliştirir.
- Işık haslığı, klorlu su haslığı ve kuru sürtme haslığında minimum olumsuz etki eder.
- Renk ve tuşeye minimum olumsuz etki eder.
- Formaldehitsizdir.

Özellikler

Kimyasal Yapısı	Poliamin kopolimeri
Fiziksel Görünüm	Şeffaf Sarımsı Sıvı
İyonik Yapı	Katyonik
pH 10g/l	6.0-8.0
Çözünürlük	Su ile herhangi bir oranda sulandırılabilir
Yoğunluk (20 °C)	~1 g/cm ³

UYGULAMA KAPSAMI

Segafix RF liq Conc hem çektirme hem de fularlama yönteminde kullanılabilir.

Önerilen yıkama ve fiksator uygulama prosesi:

Boyama ve baskı → Soğuk yıkama → Sıcak yıkama(50-60°C) →Kaynar yıkama(Segacel TBS 2g/L(reaktif sabun),95-98°C 'de 10dk.) → Soğuk yıkama → Fiksator uygulama → Soğuk yıkama→ Kurutma

En uygun kullanım miktarı boya derinliğine ve istenilen haslıklara bağlıdır.

Uygulama

Exhaust

%0,3-1 Segafix RF liq Conc
pH: 5-6
50°C 20-30'

Continue

3-10 g/L Segafix RF liq Conc
pH: 5-6

Önlemler

Depolama

Orjinal ambalajında 0-40 °C ve 12 aya kadar kullanıma uygundur .

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez.Belirtile zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.