



TEKNİK BİLGİ

SEGACOAT BAC

Sertleştirme ve ağırlık kazandırma için apre maddesi

- Segacoat BAC, yüksek adezyon gücüne sahip bir kopolimerdir.
- Çeşitli katkı malzemesi ve bileşenlerle özel uygulamalarda da kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Yapı	APEO ve formaldehit içermeyen noniyonik yapıda akrilik kopolimer emülsiyonu
Fiziksel Görünüm	Beyaz kıvamlı sıvı
İyonik Yapısı	Noniyonik
pH	3.5-5.5
Viskozite	10000-35000 mPas
Çözünürlük	Her oranda suyla kolaylıkla çözünebilir.
Uyumluluk	Florokarbon dispersiyonlarla, çapraz bağlayıcı ürünler, reçineler, katalizörler, yumuşatıcılar, kıvamlaştırıcı ve diğer tekstil yardımcı ürünlerle uyumludur.

UYGULAMA KAPSAMI

- Hafif yıkama haslığı vardır, kuru temizleme haslığı yoktur. Yıkama ve kuru temizleme haslığı melamin reçinesinin eklenmesiyle artırılabilir.
- Donmaya karşı dirençli değildir
- Artan uygulama miktarıyla çok sertleşebilir.

Uygulama:Segacoat BAC fularda, emdirmeye, doctor-blade ve köpük aplikasyon metotlarıyla kullanılabilir.Fularlama metodu kullanıldığında ürün, aprelenecek kumaşa bağlı olarak 30-150 g/l miktarında uygulanır. Segacoat BAC sedimantasyon eğilimi olduğu için kullanımdan önce karıştırılmalıdır.

Segacoat BAC ile banyolar aşağıdaki gibi hazırlanır :

Önce istenen miktarda Segacoat BAC ekleyin, sonra Segacoat BAC' ı az bir miktar suda çözün ve karıştırarak viskoziteyi azaltın. Sonra geri kalan suyu ekleyip karıştırın.

Örnek Reçete

Koton apron kumaşlar için tam banyo apresi

65 g/l Segacoat BAC

10 g/l Segalub PE liq

ÖNLEMLER

Güvenli Kullanım ve Taşıma

-Mikroorganizmalara karşı korunma sağlamak amacıyla, dispersiyon bazı başlangıç koruyucu ajanları içerir. Ancak uzun depolama şartlarında, mikrobiyal kirlenmeyi daha fazla önlemek amacıyla uygun bir koruyucu ajan eklenebilir. Bu koruyucunun etkisi ve uygunluğu ile ilgili gerekli kontroller yapılmalıdır. Sevkiyat sırasında, tank ve boruların yeterince temiz olması gerekir.

-Ürünün film oluşturma özelliği sebebiyle kabuklar oluşabilir. Ürünün kullanılmadan önce kaba filtreden süzülmesi önerilir.

Depolama

Kapalı kaplarda uygun depolama şartlarında 12 aydır. (Donmaya karşı ve 40°C üzeri sıcaklıklara karşı hassastır.)

Boya, pigment ve kimyasalların çoğu Sözal Ltd veya çeşitli sanayi ülkelerindeki bağlı kuruluşları tarafından patentlenmiştir. Burada sunulan bilgi ve tavsiyeler büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir.Ayrıca burada yazılı olmayan uygulama alanları ve yöntemleri için sorumluluk kabul edilemez.Belirtilme zorunluluğu olan bilgiler ve koruyucu önlemler ürünün Güvenlik Bilgi Formlarından (Safety Data Sheet) elde edilebilir.